



IL RITOCOCCO DEL SERRAMENTO

Durante il lavaggio del serramento si può verificare se il film di vernice è stato danneggiato accidentalmente. Graffi o rotture del film di vernice possono essere riparati facilmente con una semplice operazione di ritocco, che consente di evitare danni maggiori causati alla struttura lignea del serramento da infiltrazioni d'acqua.

PROCEDURA

Va eseguito solo sulla parte da riparare. Una volta individuate le parti danneggiate, e dopo aver pulito la superficie con OECE **986-21**, si applica a pennello la vernice all'acqua OECE **41F-0011/40** o **41F-0012/40** trasparenti o OECE **41F-9401/40**, **41F-9011/40**, **41F-3901/40** pigmentati, del colore desiderato.

Quando la vernice è asciutta, verificare se il danno è stato riparato efficacemente e, nel caso, procedere con una seconda applicazione di vernice.

Se il danneggiamento della superficie è tale da non poter essere riparato con un piccolo intervento si consiglia di eseguire, seguendo le indicazioni riportate, un ripristino.

FREQUENZA

In funzione del grado di conservazione del film di vernice.

MATERIALI DA UTILIZZARE

Pennello con setole miste animali/sintetiche, finitura trasparente all'acqua OECE **41F-00XX/40** oppure finitura pigmentata all'acqua OECE **41F-9401/40**, **41F-9011/40**, **41F-3901/40**, del colore desiderato.