



IL RIPRISTINO DEL SERRAMENTO

Un serramento in legno può essere ripristinato in ogni momento della sua vita.

Obiettivo del ripristino è il rinnovo del film di vernice invecchiato dal trascorrere del tempo ma che non è ancora stato danneggiato irreparabilmente (assenza di fessurazioni o screpolature, di rotture). Il lavoro di ripristino è paragonabile ad un restauro.

Occorre quindi evitare che il film di vernice perda completamente le proprietà di protezione del legno, quali l'assorbimento delle radiazioni UV o l'impermeabilità dall'acqua o dal vapore acqueo, in quanto ciò causerebbe un rapido ed improvviso degrado del manufatto con distacchi della vernice ed ingrigimento del legno.

PROCEDURA

La superficie va pulita accuratamente e sgrassata. Dopo aver eseguito la carteggiatura con carta abrasiva di grana 220, si applica sull'intero manufatto, a pennello o a spruzzo, una mano di vernice all'acqua OECE **41F-0011/40** o **41F-0012/40** oppure per i pigmentati OECE **41F-9401/40**, **41F-9011/40**, **41F-3901/40**.

Se con l'operazione di carteggiatura si dovesse arrivare al legno grezzo, applicare localmente prima della finitura l'impregnante OECE **454-XX29/2** del colore desiderato.

FREQUENZA

In funzione del grado di conservazione del film di vernice.

MATERIALI DA UTILIZZARE

Carta abrasiva grana 220, pennello con setole miste animali/sintetiche o aerografo con ugello di dimensioni 2, 5 o 3, finitura trasparente all'acqua OECE **41F-00XX/40** e impregnante OECE **454-XX29/2** del colore desiderato, oppure finitura pigmentata all'acqua OECE **41F-9401/40**, **41F-9011/40**, **41F-3901/40**.