



FINITURE LUCIDE PU ESENTI DA AROMATICI

ECCELLENTE COPERTURA

OTTIMA DISTENSIONE

RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE

218-9005/95

Bianco

218-0005/95

Trasparente

OECE

COLORI: BIANCO e TRASPARENTE
SETTORE DI IMPIEGO: ARREDAMENTO PER INTERNI
SISTEMI DI APPLICAZIONE: A SPRUZZO, AUTOMATICO O MANUALE
SUPPORTO: MDF

Queste finiture esenti da sostanze chimiche aromatiche possono essere applicate a spruzzo, sia automatico che manuale.


Grazie alla possibilità di applicare elevate grammature, **218-9005/95** e **218-0005/95** sono adatti alla lavorazione diretta su carta melamminica precedentemente carteggiata con carta di diversa finezza, fino alla 600. Su supporto carteggiato accuratamente, la prima mano di **218-XX05/95** può essere anche di 180-250 gr/m².

Queste finiture sono caratterizzate da elevata morbidezza tattile ed elevata durezza superficiale, e possono essere pigmentate con le paste poliuretaniche per sistema tintometrico.

218-9005/95 è accatastabile dopo 4-6 ore dopo essiccazione forzata a 35-40°C.

218-0005/95 è accatastabile dopo 5-7 ore dopo essiccazione forzata a 35-40°C.

L'assenza di sostanze aromatiche consente a questi prodotti di ottenere un'etichettatura priva del pittogramma di tossicità a lungo termine.



SISTEMA DI VERNICIATURA	PRODOTTI	
Finiture PU lucide esenti da aromatici	218-XX05/95	+ 812-20 70-100%
		+ 922-03 30-70 %

CARATTERISTICHE TECNICHE	VANTAGGI
RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE	Sistema lucido rapido senza compromettere ottima copertura e corpo
ECCELLENTE ADESIONE	Resistente agli urti
BUONE RESISTENZE CHIMICHE	Resistente ai liquidi freddi
OTTIMA DUREZZA SUPERFICIALE	Resistente al graffio

Per la definizione di un ciclo di verniciatura specifico contattare il nostro Servizio Tecnico.



strong **beautiful** surfaces

OECE is a brand of
The Sherwin-Williams Company

Sherwin-Williams Italy S.r.l.

Via del Fiffo 12

40065 Pianoro (BO) - Italia

Tel: +39 051 770511 - Fax: +39 051 777437

info@oece.it

Servizio Clienti: tel. +39 051 770770 - fax +39 051 770521

servizioclienti@sherwin.com

www.oece.it