SILKY ARMOR HP
FINITURA POLIURETANICA BICOMPONENTE ULTRA OPACA AD EFFETTO LISCIO E SATINATO

- ECCELLENTE RESISTENZA MECCANICA E CHIMICA
- SUPERFICIE FACILMENTE RIPARABILE E PULIBILE
- ANTI IMPRONTA

410-0003/03	**Trasparente**
410-9003/03	**Bianco**

OECE

COLORE: TRASPARENTE, BIANCO
SETTORE DI IMPIEGO: MOBILI, ARREDAMENTO D'INTERNI E CUCINE
SISTEMI DI APPLICAZIONE: SPRAY
SUPPORTI: MDF E CARTA MELAMMINICA

Silky Armor HP, l'innovativa finitura a base solvente ultra opaca High Performances, è la scelta ideale per i clienti che cercano elevate prestazioni chimiche, resistenza ed eccellente potere coprente. Con ottime prestazioni di autoriparabilità, offre una finitura di lunga durata e di alta qualità estetica e funzionale. La durabilità della finitura superficiale è garantita dalle sue proprietà uniche, che consentono una pulizia senza sforzo e la rimozione di graffi superficiali.

Speciale formulazione poliuretanica 2k con elevate prestazioni chimiche e resistenze fisiche. Alternativa alle ultime tecnologie come excimer e plastic-foils, con il vantaggio dell'applicazione a spruzzo non direzionale, ideale per ogni superficie, anche tridimensionale, senza alcun bisogno di ulteriori investimenti o attrezzature. Può essere applicata su qualsiasi fondo a solvente o direttamente su carta melamminica carteggiata. Ottima adesione e potere coprente in un'unica mano (120 g/m², spray).

Pienamente compatibile con il nostro sistema tintometrico, garantisce una corrispondenza e una personalizzazione illimitate dei colori utilizzando una quantità limitata di paste standard a base solvente (< 10%).

Preparazione del supporto.
I supporti possono essere preparati con primer PU del colore desiderato, per 410-0003/03. Utilizzare primer PU/PE standard per 410-9003/03. Il prodotto è pigmentabile con le paste 241-XX, in percentuale compresa tra il 5-10% in peso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PRODOTTO	GLOSS	CODICE	TIPO	RESA	CONDIZIONI DI ESSICCAZIONE	TEMPI DI ESSICCAZIONE
SILKY ARMOR HP	2 +/- 1	410-0003/03	Trasparente	100-150 g/m²	100 g/m² Temperatura ambiente 20°C	Fuori impronta 2-4h
						Accatastabile 24h
		410-9003/03	Bianco	120-170 g/m²	120 g/m² Temperatura ambiente 20°C	Fuori impronta 3-4h
						Accatastabile 36h

Fare riferimento alle schede tecniche ufficiali dei prodotti per ulteriori informazioni e suggerimenti applicativi.

07/2023
Z09A50

OECE

strong **beautiful** surfaces

OECE is a brand of
The Sherwin-Williams Company

Sherwin-Williams Italy S.r.l.
Via del Fiffo 12
40065 Pianoro (BO) - Italia
Tel.: +39 051 770511 - Fax: +39 051 777437
info@oece.it

Servizio Clienti: tel. +39 051 770770 - fax +39 051 770521
servizioclienti@sherwin.com

www.oece.it